Вегалон®31465

Смачивающая и диспергирующая добавка для ПВХ пластизолей, предназначенная для лучшего введения неорганических пигментов и наполнителей. Улучшает кроющую способность системы. Минимизирует оседание пигментов/наполнителей и предотвращает расслоение пластификатора.

Область применения

Наполненные ПВХ композиции. Окрашенные ПВХ композиции.

Состав

Смесь: полярный кислый сложный эфир с углеводородами различного строения.

Характеристики

Внешний вид – Прозрачная слегка вязкая жидкость
Плотность – 0,88-0,99 г/см^3
Температура вспышки, не менее - 80 ºС
Температура кипения, не менее - 180 ºС
Кислотное число мг КОН/г не более - 85

Рекомендации по применению

Дозировка указанного продукта рассчитывается на сухой компонент!
Неорганические пигменты: 1-4%
Неорганические наполнители: 1-4%
Вспенивающийся агент: 1-4%
Оксид Цинка: 1-4%
Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Введение и переработка

Компонент должен быть введен в жидкую фазу, перед введением порошкообразных материалов.

Условия хранения

Температура хранения от +20 до +35 ºС
При хранении продукта необходимо сохранять герметичность тары. Попадание влаги недопустимо!

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23
info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142