ВегаСтаб®К-0804

Киккер для ПВХ пластизолей обладающий термостабилизирующими свойствами

Область применения

Вспененные ПВХ композиции.

Состав

Киккер на основе солей калия и цинка.

Характеристики

Внешний вид – Прозрачная вязкая жидкость от светло- желтого до желтого цвета

Плотность – 1,04-1,1 г/см^3

Цвет по Гарднера , не более 1

Температура вспышки, не менее 65ºС

Температура кипения 228 ºС при 760 мм.рт. ст.

Коэффициент преломления 1,440-1,465

Рекомендации по применению

Быстрый киккер на основе KZn Дозировка: 1,0 - 3,5 мч.

Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Условия хранения

Температура хранения от +10 до +35 ºС

Хранят в герметичной таре, в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, не допуская попадания влаги.

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142