SC-primester 201-60-NDB

Флексибилайзер

Описание материала

Высокопластичная полиэфирная смола

Область применения

Применяется для широкого спектра лакокрасочных материалов, включая материалы на основе эпоксидных смол и полиуретанов), койл-коатинга, кэн-коатинга и т.д.

Спецификация

Внешний вид	Вязкая жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (150 °C)	60±1 %
Вязкость (усредненное значение при 23 °C)	2800-3500 мПа*с
Кислотное число	Не более 4
Цвет, Гарднер	Не более 3

Состав

Насыщенная полиэфирная смола, 60% раствор в Shellsol150/DBE

Дозировка

0,8 - 4,0 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок)

Хранение и транспортировка

Транспортирование и хранение по ТУ XXXXXXXXXXX-XXXX. Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании от плюс 5 до плюс 30 °С. Хранить в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А