



LD-80, 82

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добавка для красок с эффектом «апельсиновой корки» LD-82

Добавка с молотковым эффектом LD-80

1. Описание LD-82

Применяется для полиуретановых, систем на основе аминов, акриловых кислот и алкидных систем. По завершении процесса смешения краски, на стадии колеровки, необходимо увеличить содержание твердых веществ на 10% для улучшения вязкости. В зависимости от температурных условий и требований заказчика рекомендуется использовать быстросохнущие растворители (бензол, метилбензол, этилацетат, бутил и ацетон). Затем добавить 0,1-0,5 % продукта и хорошо перемешать, попробуйте распылить полуфабрикат, размер рисунка можно регулировать количеством добавки. Внесение большего количества добавки приведет к уменьшению рисунка. Внесение меньшего количества добавки увеличит рисунок.

2. Описание LD-80

Применяется для полиуретановых, систем на основе аминов, акриловых кислот и алкидных систем, вязкость смолы должна быть выше и содержание твердых частиц на 5% больше (используйте быстросохнущий растворитель в зависимости от температуры). После подбора цвета добавьте 0,1-0,5 % продукта и перемешайте на низкой скорости (500 оборотов в минуту), попробуйте распылить полуфабрикат. Размер рисунка регулируется количеством добавки. Внесение меньшего количества добавки - увеличит рисунок.

3. Меры предосторожности

1. Соблюдайте правила пожарной безопасности при хранении и транспортировке краски;
2. Используйте специализированные инструменты при работе с продуктом, после применения добавки требуется тщательная очистка, т.к добавка может загрязнить другие продукты;
3. При длительном хранении эффективность добавки может снизиться, а рисунок может стать более крупным или неровным. Увеличение дозировки добавки позволит решить эту проблему;
4. LD-82 и LD-80 не могут использоваться вместе или заменять друг друга.

4. Стартовая рецептура (%) краски с молотковым эффектом

Компонент \ Цвет	Серебристо-серый	Синий
8155 Смола	89.5	80.5
Алюминиевая паста (не всплывающая)	5	4
20% Фталоцианиновая синяя паста GS	/	10
Быстросохнущий растворитель	5	5
Добавка LD-80	0.1- 0.5	0.1- 0.5